



Feinputz

- SP Top Q2 -

Minerální štuková omítka.

Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	36	30
	Balení	25 kg	25 kg
	Typ balení	papírový pytel	papírový pytel
	Kód obalu	25	25
	Číslo výrobku		
	0408	■	
	0524		■

Spotřeba

Cca 1,3 kg/m²/mm; zpravidla cca 3,5 kg/m²
Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.



Oblasti použití

■ Štuková tenkovrstvá omítka



Vlastnosti výrobku

- Vodoodpudivý
- Paropropustný
- Odolný vodě, povětrnosti a mrazu
- Zpracovatelný ručně i strojně
- Filcovatelný



Údaje o výrobku

Sypná hmotnosť	Cca 1,2 kg/dm ³
Záměsová voda	6,0 l na 25 kg
Kapilární absorpce vody w24	≤ 0,5 kg/(m ² h ^{0,5})
Chování při požáru	Třída A1
Pevnost v tlaku	CS II (1,5 - 5,0 N/mm ²)
Hmotnost v sypaném stavu	Cca 1,3 kg/dm ³
Zrnitost	< 0,5 mm
Odstín	smetanově bílý

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.


Systémové produkty

- Siliconharzfarbe LA (6400)
- Silikatfarbe D (0630)
- Betonacryl (6500)
- Elastoflex-Fassadenfarbe (2976)
- [sanierputze_0428]

Přípravné práce


- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- **Příprava podkladu**
Podklad předvlhčit do matně vlhka.
Vodoodpudivé podklady předvlhčit vodou se smáčedlem.

Příprava směsi



- **Míchání**
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.
Důkladně a rovnoměrně míchat míchadlem asi 3 minuty, až je směs homogenní a má správnou konzistenci pro zpracování.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.
- **Doba zpracování (+20 °C)**
Cca 2 hod.

Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.
Ihned po nanesení kontaktní vrstvy nanést celkovou tloušťku.
Tl. vrstvy jednovrstvě 2-5 mm.
Natahovat do hladka vhodným nářadím.
Přepřepování možné po ztuhnutí povrchu.



**Upozornění při
zpracování**

Nikdy neředte tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.
Čerstvě natažené omítané plochy chraňte před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.
Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.
V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.
Práci v souvislé ploše nepřerušujte.
Aby se zabránilo viditelným napojením při více patrech lešení, nanášejte materiál ve všech patrech najednou.

Upozornění

Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).
Nepoužívejte na podklady s obsahem sádry!
Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.
Vždy provádějte vzorové plochy!
Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Nářadí / čištění




Míchadlo, hladítko, plstěné hladítko, houbové hladítko.

Vhodné strojní zařízení.

Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

Skladování / trvanlivost



Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

GISCODE

ZP1

**Upozornění na likvidaci
odpadů**

Větší množství výrobku zneškodňujte v původním balení v souladu s platnými předpisy.
Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.



Označení CE



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

07

GBI P 42-1

EN 998-1: 2010-12

0408

Mörtel nach Eignungsprüfung, ohne besondere Eigenschaften.

Chování při požáru:

Třída A1

Přidržnost:

$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (lom B)

Nasákavost:

W1

Propustnost pro vodní páru:

$\mu \leq 25$

Tepelná vodivost ($\lambda_{10, \text{dry}}$):

$\leq 0,83 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro P = 50%, $\leq 0,93 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
pro P = 90%

Trvanlivost (mrazuvzdornost):

Odolný, při použití dle TL

Nebezpečné látky:

NPD

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná.

Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné

brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy. Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.

Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu,

je technické poradenství v oblastech použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.